

PUENTE DE UNIÓN PLUS

FICHA TÉCNICA

Promotor de adherencia
para superficies con
poca o ninguna
absorción

Gran adherencia sobre
cualquier soporte

Ideal para crear un buen
anclaje de productos
cementosos

Interior y exterior

CIMENTART®
MICROCEMENT



Compromiso con el medio ambiente

CimentArt Microcement S.L.
Teléf: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)
info@grupocimentart.com



PUENTE DE UNIÓN PLUS CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

El **Puente de unión Plus CIMENTART** es un líquido sintético a base de co-polímeros acrílicos, que es utilizado para mejorar el agarre y la adherencia del **Microcemento y Micromorteros CIMENTART**, y de cualquier producto de base cementosa, yeso o cal en general, sobre superficies con poca o ninguna absorción (gres, gres porcelánico, mármol, pintura plástica, granito, etc).

Con la aplicación del **Puente de unión Plus CIMENTART**, consigue:

- Asegurar una mejor adherencia sobre cualquier tipo de soporte.
- Aumenta la cohesividad del soporte.
- Incrementa la durabilidad.
- Incrementa la resistencia a la fisuración.
- Resiste al posible Ph alcalino del soporte.
- Duración del Tack (pegajosidad) residual de varias semanas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Copolímero acrílico
Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco. Cuando seca queda transparente
Densidad	1,10 Kg/lts ± 2%
Contenido en sólidos	58% ± 2%
Cloruros	Exento
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar directamente sobre la superficie, evitando derrames del producto y extendiéndolo de una forma uniforme, sin dejar carga excesiva del producto.

Una vez aplicada la imprimación, dejar transcurrir al menos 30 minutos o hasta que esté completamente seco al tacto.

PUENTE DE UNIÓN PLUS CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto o incluso proyectado con sistema airless.

En soportes degradados o en mal estado, reparar bien las zonas defectuosas y si es necesario dar una segunda capa y reforzar con la colocación de la **Malla de fibra de vidrio CIMENTART**.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

CONSUMO

El consumo aproximado con 1 lt de **Puente de unión Plus CIMENTART** es de:

- 5 a 7 m² en soportes absorbentes.
- 10 a 15 m², en soportes con poca o ninguna absorción.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 1 Kg, 5 Kgs y 25 kgs.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 08-08-16.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.

