

EPOX JOINTS CIMENTART

FICHA TÉCNICA

Epoxi 100% sólidos

Bloqueante de humedad
capilar para juntas

Gran adherencia sobre
cualquier soporte

2 componentes

Aplicable a rodillo y brocha

Sin disolventes

Interior y exterior

CIMENTART®
MICROCEMENT



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 16 de noviembre de 2020



Compromiso con el medio ambiente

CimentArt Microcement S.L.
Teléf: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)
info@grupocimentart.com



EPOX JOINTS CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

CIMENTART EPOX JOINTS es un barniz incoloro a base de resinas reticulares de dos componentes, sin disolventes, de excelente dureza, tenacidad, resistencia química y buena resistencia al amarilleo y humedad.

CIMENTART EPOX JOINTS es un barniz epoxi con un 100% de sólidos, de dos componentes que puede ser aplicado en paredes, suelos y techos, tanto en interiores como en exteriores de instalaciones sanitarias, mataderos, cocinas, frigoríficos y locales donde se manipulan alimentos (contacto indirecto) y balsas de riego, depósitos, etc.

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes como hormigón, cemento, yeso, cerámica, baldosas, azulejos, juntas de cerámica, etc. Posee buena resistencia química, mecánica y al rayado.

Es permeable al vapor de agua. Puede aplicarse incluso con cierto grado de humedad en el soporte (humedad del hormigón <8 %). Su aplicación en plantas bajas o terrazas es ideal para cortar la humedad capilar proveniente del subsuelo.

INDICACIONES

CIMENTART EPOX JOINTS es indicado especialmente:

- Como bloqueante de humedad capilar o humedad residual en juntas de baldosas o rozas en obra.
- Para relleno de fisuras o grietas.
- Como puente de unión, espolvoreando la aplicación con árido de sílice.
- Como endurecedor de suelos de mortero, autonivelantes y hormigón.
- Para la creación de morteros epoxídicos, mezclando los dos componentes con árido de sílice.



EPOX JOINTS CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Líquido transparente o amarillento
Reglamentación	UNE-EN 1381 3 - 2002
Densidad	1,1 kg/lt
Resistencia a la compresión	> 70 N/mm²
Resistencia a la flexotracción	> 20 N/mm²
Adherencia inicial	> 2 N/mm²
Reacción al fuego	Bfl S1
Mezcla	2.5 kg comp A / 1 kg comp B
Tiempo de vida de la mezcla	Aprox. 30 minutos, según condiciones ambientales
Transitabilidad	6 a 8 horas
Rendimiento	1 Kg/ 12 ml / ancho 7 cm
Formato envases	Envases 6 kg Componente A: 4.30 kg Componente B: 1.70 kg
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Aprox 12 meses en lugares secos y con los envases originales cerrados

PREPARACION DE SOPORTES

Los soportes deben de ser resistentes y estar limpios, estables, exentos de polvo, grasas y cualquier material que dificulte su adherencia.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto se suministra listo al uso, no se aconseja su disolución, ya que perdería las propiedades de dureza e impermeabilidad.



EPOX JOINTS CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

Mezclar los dos componentes, mediante medios mecánicos, hasta obtener una perfecta mezcla homogénea, en las siguientes proporciones: 2.5 partes de **CIMENTART EPOX JOINTS Componente A** por 1 parte de **CIMENTART EPOX JOINTS Componente B**.

Aplicar una capa con rodillo pequeño o brocha, de forma ordenada y sin extender o estirar en demasía el producto, asegurándose de cubrir todas las juntas, sin dejar charcos.

Recortar muy bien zonas de desagües o juntas de azulejos, por donde pueda penetrar el agua o subir la humedad capilar.

Aplicar una segunda capa exactamente igual que la primera. En zonas que tengan un porcentaje alto de humedad capilar aplique 3 capas.

CONSUMO

El Rendimiento aproximado por capa es de ± 1 kg / 12 ml / capa de 1 mm / ancho de 7 cm

FORMATO DE ENVASES

Envases metálicos de 6 kg.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.



EPOX JOINTS CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

Aplicar siempre en locales bien ventilados.

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.

Debido a su composición, una vez mezclados los dos componentes, debe de gastar rápidamente el producto antes de que endurezca.

Debido a su fuerte reactividad, el producto se calienta cuando realiza la mezcla de los dos componentes y mientras está gastando la mezcla. No toque los envases metálicos una vez realizada la mezcla de los dos componentes.

Aunque **CIMENTART EPOX JOINTS** tiene un alto grado de resistencia a químicos como el cloro o ácidos, no recomendamos su uso como acabado final en piscinas. En pozos o balsas deben transcurrir al menos 15 días para obtener un secado final antes del llenado.

Por sus características **CIMENTART EPOX JOINTS** es un producto que puede amarillear en contacto con la luz natural o artificial.

Utilizar los EPIs apropiados, como ropa, guantes y mascarilla.

Las herramientas y útiles de trabajo se limpian con disolvente.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 10-06-19.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.

