



CIMENTART®
MICROCEMENT

MEDITERRANEAN STUCCO – CLEAR COAT

MEDITERRANEAN STUCCO Barniz protector CLEAR COAT

FICHA TÉCNICA

Barniz protector para estucos, madera y yeso

Acabados transparentes satinados

Producto listo al uso con gran facilidad de uso

Mono-componente, listo al uso

Lavable

Aplicación en paredes y techos interiores y exteriores

CIMENTART®
MICROCEMENT



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 21 de julio de 2025



Compromiso con el medio ambiente



MEDITERRANEAN STUCCO – CLEAR COAT

El barniz protector **CLEAR COAT MS** esta indicado para la terminación y protección de revestimientos de paredes y techos, ya sean interiores o exteriores.

Para conseguir una impermeabilización completa del **STUCCO FINO MS**, en zonas que reciben agua (como paredes de baño o fachadas) debe aplicar 2 capas del barniz protector **CLEAR COAT MS**.

CARACTERÍSTICAS

Las principales características de **CLEAR COAT MS** son:

- Aplicación sobre cualquier superficie.
- Mono-componente. Producto listo a usar.
- Secado rápido con total transparencia.
- 100% lavable.
- Excelente adhesión.
- Aplicación en paredes y techos interiores y exteriores.
- Elevada cubrición.
- No amarillea.

SOPORTES

Los soportes donde es aplicado **CLEAR COAT MS** deben de ser resistentes y estar limpios, sin polvo, grasas, ceras y cualquier material que dificulte su adherencia.

CLEAR COAT MS puede ser aplicado tanto en paredes techos interiores y exteriores, sobre soportes tales como:

- Estuco
- Pintura plástica.
- Cemento, mortero de cal, yeso y masilla, previamente debe haber aplicado un sellador de poro.
- Madera, etc.



MEDITERRANEAN STUCCO – CLEAR COAT

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Esmalte acrílico
Color	Blanco, cuando seca queda transparente
Peso específico a 20 °C	1,02 Kg/Lts ± 2%
Uso	Paredes y techos interiores y exteriores
Olor	Característico
Viscosidad del liquido	200 - 400 mP.s a 20°C
Tiempo de secado al tacto	1 - 2 horas
Tiempo mínimo de repintado	6 - 12 horas
Secado total	24 h
Temperatura de aplicación	+ 5°C / + 30°C
Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2 - 1.5 rpm	1.100 cps
Contenido en sólidos en volumen	51%
Acabado final después del endurecimiento	Satinado
Grado de brillo	70 gloss 2%
Densidad	1.10 g/cc
Punto de inflamación	No inflamable. Base agua BII
Resistencia al fuego	Ignífugo - Euroclases BFL S1
Resistencia a la abrasión	Taber CS-17/1000g < 50 mg
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar el envase de **CLEAR COAT MS** y déjelo reposar 5 minutos antes de comenzar la aplicación.

Aplice **CLEAR COAT MS** con brocha, rodillo de pelo corto o a pistola. Se recomienda peinar bien la superficie con el rodillo para retirar posibles burbujas de aire, sobre todo en ambientes muy calurosos, secos o con gran ventilación.

Aplicar una capa, de forma ordenada y sin extender o estirar en demasía el producto, asegurándose de que no quede ninguna zona sin cubrir, creando una capa de aproximadamente de 0.1 mm (el grosor de un folio) asegurándose de que el producto no descuelga, peinando muy bien la superficie aplicada.



MEDITERRANEAN STUCCO – CLEAR COAT

Una capa demasiado gruesa puede producir:

- Descuelgue del producto en las paredes.
- Un secado demasiado lento.

Una vez seca completamente la segunda capa (aprox entre 1 a 2 horas dependiendo de la ventilación y temperatura existente), aplique una segunda capa exactamente igual que la primera.

El tiempo de secado y endurecimiento total es de 24 horas.

Las herramientas y útiles de trabajo se limpian con Agua.

STUCCO MS – GUIA DE APLICACION

	Primer	Stucco Base	Stucco Fino	Crystalicer	Pulido	Clear Coat
Paredes de cemento o de azulejo interiores sin contacto con agua	✓	✓	✓	✓	✓	
Paredes de cemento o de azulejo exteriores	✓	✓	✓		✓	✓
Paredes lisas interiores sin contacto con agua	✓		✓	✓	✓	
Paredes lisas en exteriores	✓		✓		✓	✓
Baños y zonas que reciben agua	✓	✓	✓		✓	✓
Cocinas	✓	✓	✓		✓	✓
Oficinas, tiendas	✓	✓	✓	✓	✓	

*Nota: Si va a aplicar el barniz protector **CLEAR COAT MS** no aplique **CRYSTALICER WAX MS**.



CIMENTART®
MICROCEMENT

MEDITERRANEAN STUCCO – CLEAR COAT

PRECAUCIONES

CLEAR COAT MS, no es un barniz impermeable, es un barniz lavable. No aplicar **CLEAR COAT MS**, en suelos, duchas, encimeras de cocina o baño. No aplicar en zonas horizontales donde pueda estancarse el agua. En estos casos recomendamos el **Barniz de Poliuretano bi-componente CIMENTART**, acabado brillo o satinado.

En paredes que puedan recibir agua, preste especial atención a zonas por donde puede entrar el agua (juntas de diferentes materiales, unión de pared con plato de ducha, taladros, salidas de grifos, etc...); en estas zonas recomendamos aplicar capas extras de **CLEAR COAT MS**, y sellar con silicona dichas juntas para evitar filtraciones o manchas de agua.

No aplique **CLEAR COAT MS**, sobre soportes epóxicos, pinturas al disolvente, pintura al aceite o cualquier soporte que pueda hacer una reacción no óptima a paredes **CLEAR COAT MS**.

No diluya el producto con agua ni disolventes.

Nunca aplicar el producto en soportes que estén mojados, húmedos o tengan humedad capilar. No aplicar el producto si existe una humedad en el ambiente superior al 50%.

No aplicar en capas superiores a 0,1 mm. Respete los tiempos de secado recomendados. Ventile bien los locales donde es aplicado.

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.

Nunca deje ninguna de las capas a la mitad, una vez comenzada la aplicación, continúe hasta su terminación sin paros, para que no se noten cortes, encuentros o juntas. Si la superficie es muy grande, la aplicación deben realizarla varias personas al mismo tiempo.

Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes, alcoholes o productos inflamables.

Usar los EPIs apropiados, los vapores pueden irritar a los ojos. No poner al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

Evite golpes o arañazos sobre las paredes terminadas de **STUCCO FINO MS**.



CIMENTART®
MICROCEMENT

MEDITERRANEAN STUCCO – CLEAR COAT

Una vez terminada la aplicación, dejar secar completamente durante 7 días antes de humedecer con agua o colocar cintas de carroceros. Si necesita realizar algún trabajo de pintura junto a **STUCCO FINO MS** debe esperar 7 días antes de colocar cintas protectoras.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Mercancía considerada no peligrosa en materias de transportes. Base acuosa, libre de disolventes, alcoholes o productos inflamables.

No poner este producto al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

CONSUMO

Con 1 kg de **CLEAR COAT MS**, tendrá un rendimiento aproximado por capa de 0.1 mm de 12 m².

FORMATO DE ENVASES

Envases de ½ kg, 1 kg y 5 kg.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 27-10-20.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.



RESPONSIBLE CARE
El Compromiso de la Industria Química
con el Desarrollo Sostenible